farepro®

Graisse WR verte hydrofuge extrême pression, à usage général

WRTOP - 51064

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques en mouvement ou non, soumises aux différentes actions de l'humidité, de l'eau, de vapeurs chaudes ou acides, de la poussière, etc...
Grand pouvoir d'adhérence et d'insolubilité.
Pouvoir extrême pression très important.
Grande résistance à l'atmosphère saline.
Recommandée en milieu marin.
Produit à usage professionnel.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Graisse hydrofuge multifonctions de couleur verte.
Aspect lisse, filant.
Densité = 0,91
Nature du savon = savon de lithium
Point de goutte = +193°C
Pénétration ASTM à 25°C avant travail = 265-295
Pénétration ASTM à 25°C après travail = 280
Test de soudure Shell 4 billes = 320 kg
Norme marine ASTM 7420 B
Insoluble dans l'eau douce et l'eau de mer
Viscosité à 40°C = 95 Cst NFT 60100
Plage d'utilisation = -10°C à +150°C
Préparation inflammable
Gaz propulseur ininflammable

CONSEILS D'UTILISATION

Bien agiter l'aérosol avant chaque utilisation (présence d'une bille).
Agir sur les parties à protéger avec ou sans le tube directeur, suivant l'importance du graissage à effectuer.

CONDITIONNEMENT

Aérosol 650ml brut, 400ml net

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas respirer les aérosols. Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la portée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et cours d'eau doit être évité.

farepro®
5 rue de Broglie ● F-22300 ● LANNION ● Tel. (33) 02 96 48 10 60 ● Fax (33) 02 96 40 10 77 ● www.farepro.fr ● info@farepro.fr