



FICHE TECHNIQUE

FILM PE TRANSPARENT PLUS

Certificat N° 0071-CPR-12637 Rev3 délivré par le LNE dans le cadre du règlement 305/2011/EU du parlement Européen et du conseil du 9 mars 2011, qui s'applique au(x) produit(s) de construction.



Description	Film polyéthylène très grande résistance pour le désamiantage		
Composition	100% polyéthylène PEBD incolore		
Largeur	3m	Norme EN 1848-2	Tolérance 2%
Surface	200m ²	Norme EN 1848-2	Tolérance 3%
Épaisseur ponctuelle	150μ	Norme EN 1849-2	Tolérance 5%

Résistance à la rupture (NF EN ISO 527-3)

Mesure de la force nécessaire à la rupture de l'éprouvette

Largeur éprouvette = 15mm

Vitesse = 500mm / minute

	Nominale
Sens extrusion	44,19N
Sens transversal	51,43N

Allongement à la rupture (NF EN ISO 527-3)

Mesure du pourcentage d'allongement qu'il est possible de

faire subir à l'éprouvette avant sa rupture

Largeur éprouvette = 15mm

Vitesse = 500mm / minute

	Nominale
Sens extrusion	410,41mm
Sens transversal	521,68mm

Dart Test (NF EN ISO 7765-1)

Détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine (grammes)

Hauteur de chute : 66cm

Nominale
320gr



*Valeurs indicatives non contractuelles