

Sacherie de Pantin
 ZI du Val de Seine
 7 Rue Denis Papin
 92230 Gennevilliers



Tel : 01.40.85.00.17
 Fax : 01.47.98.58.89

FICHE TECHNIQUE

Film PE 300μ

Caractéristiques	Norme	Valeur	Tolérance
Description	Film qualité bâtiment incolore Feuille souple d'étanchéité		
Composition	100 % Polyéthylène : 20 à 30% PE basse densité radicalaire 70 à 80% PE basse densité recyclé		
Largeur	EN 1848-2	3m - 6m	± 2%
Surface	EN 1848-2	100m ² - 162m ²	± 3%
Epaisseur nominale	EN 1849-2	300μ	± 15%
Résistance à la déchirure amorcée	EN 12310-1	SL ≥ 20N/mm ST ≥ 40N/mm	
Résistance à la rupture	EN 12311-1	SL : 16 Mpa ST : 15 Mpa	
Allongement à la rupture	EN 12311-1	SL : 200% ST : 300%	

